



RUBBER PAINT



СВЕРХПРОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ 2К ПОКРЫТИЕ «ТИТАН» 3:1

Свойства	ТИТАН – глянцевое защитное полиуретановое покрытие повышенной прочности со структурным эффектом. Противостоит механическим повреждениям, коррозии, воздействию солей, плесени и экстремальным температурам.
Нанесение на поверхности	Может наноситься на все виды поверхностей. Пластмассы, дерево. При нанесении на алюминий, голый металл, гальванические поверхности, рекомендуется применение полиуретанового 2К грунта от Rubber Paint.
Подготовка поверхности	<p>Двухкомпонентные грунты – Сухая обработка абразивом P240-P320 до финишного выравнивания, продуть воздухом, обезжирить. Допускается нанесение Титана «мокрым по мокрому», при использовании грунта системы мпп.</p> <p>Сталь - Сухая обработка абразивом P120, продуть воздухом, обезжирить. Допускается нанесение Титана "мокрым по мокрому", при использовании полиуретанового 2К грунта и грунтов системы мпп. Не допускается нанесение "мокрым по мокрому" на эпоксидный грунт и нанесение на 1К грунты!</p> <p>Полиэфирные шпатлевки – Не допускается. Предварительно нанести 2К грунт.</p> <p>Нержавеющая сталь - Сухая обработка абразивом P180-P240, продуть воздухом, обезжирить. Загрунтовать полиуретановым 2К грунтом Rubber Paint. Допускается нанесение покрытия "мокрым по мокрому" на полиуретановый 2К грунт.</p> <p>Пластмассы - Обезжирить, заматировать красным матирующим полотном, продуть воздухом, обезжирить. Покрытие наносить на полиуретановый 2К грунт Rubber Paint (мпп или на сухую) или на грунт для пластика.</p>
Черный Титан	<p>Применение - Антигравийный пистолет</p> <p>Тщательно взболтать флакон (750гр), перелить в пустую ёмкость, добавить отвердитель(250гр), тщательно перемешать, перелить готовую смесь обратно в флакон, закрутить пистолет, смесь готова к нанесению.</p>
Колеруемый Титан	<p>Тщательно взболтать флакон (750гр), перелить в пустую ёмкость, добавить отвердитель(250гр), тщательно перемешать, добавить 100гр колера (акриловая краска, базовая краска, колеровочные пасты) перелить готовую смесь обратно в флакон, закрутить пистолет, смесь готова к нанесению.</p>
Черный/колеруемый Титан	<p>Применение - окрасочный пистолет сопло 2.0-2.5мм</p> <p>Тщательно взболтать флакон (750гр), добавить 100гр разбавителя, тщательно взболтать, процедить через сито 220мкр в пустую ёмкость, добавить 100гр колера (акриловая краска, базовая краска, колеровочные пасты), добавить 100-150гр разбавителя, перемешать, добавить отвердитель(250гр), залить в бачок окрасочного пистолета, смесь готова к применению.</p>

Пропорции смешивая	Объем: 100мл(комп. А) - 33мл(комп.Б) Вес: 100гр(комп.А) – 33гр(комп.Б)
Условия нанесения	Рекомендуется нанесение при температуре выше 15°C и относительный влажности не выше 80% Срок годности смеси (комп. А и Б) не более 30 минут при 20°C Межслойная сушка при 20°C от 15-20мин
Время отверждения	Высыхание на отлип при 20°C – 4 часа Высыхание монтажа при 20°C – 24 часа Полная полимеризация (полная твёрдость) – 21 день
Рекомендации от Rubber Paint	Грубая структура (глянец/полуглянец) – расстояние не более 50см от поверхности, давление на выходе 5-6 атм, межслойная сушка 5-10мин Маленькая структура (матовая) – расстояние более 50см от поверхности, давление на выходе 7-9 атм, межслойная сушка 40-50мин
Чистка инструментов	Растворитель для акриловых продуктов
Условия хранения	Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегать воздействия прямых солнечных лучей

Срок годности 9 месяцев от даты производства

Цвет: черный, колеруемый
Фасовка: 750гр Комп А
250гр Комп Б